



### АСТИ-VELATO

– декоративная краска для внутренних работ, образует мягкое наощупь покрытие, напоминающее кожу или замшу. Материал на водной основе, без запаха. Краска представляет собой белую базу со специальными эластичными наполнителями, позволяющими добиться непревзойденного визуального и тактильного эффекта.

В ассортименте три вида краски АСТИ-Velato:

- АСТИ-VELATO Light
- АСТИ-VELATO Soft
- АСТИ-VELATO Extra Soft

Использование	Для внутренних работ
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Плотность	~1,150 кг/л.
Массовая доля нелетучих веществ	39±1 %
Время высыхания	Окончательное высыхание через 24-48 часов в зависимости от условий. Полный набор всех качеств не менее, чем через 14 дней.
Расход	200-230 г/м <sup>2</sup> (в два слоя) 3,0кг/ 15-20 м <sup>2</sup> .
Фасовка (Нетто)	2,5 л/ 3,0 кг
Цвет	Согласно каталогу
Рабочий инструмент	Кисть
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой
Уход	Влажная уборка - теплая вода и мыло. При влажной уборке не использовать абразивные материалы!
Хранение	18 месяцев со дня изготовления при T = +5°c - +35°c

#### **НАНЕСЕНИЕ:**

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой Асти-Фикс.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фоновое покрытие АСТИ-ФОНДО-УНИВЕРСАЛ, предварительно добавив тонер ACS metriso (количество тонера зависит от интенсивности выбранного цвета). Фоновое покрытие рекомендуется разбавлять водой до 10%. Наносить АСТИ-ФОНДО-УНИВЕРСАЛ при помощи коротковорсового валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
3. Перед нанесением в краску АСТИ-Velato добавить выбранный тонер ACS metriso и тщательно перемешать. Краску АСТИ-Velato рекомендуется разбавлять водой не более 10%. Материал наносится в два слоя с промежуточной сушкой первого слоя покрытия не менее 1 часа.

Нанести кистью первый слой АСТИ-Velato на небольшой участок 0,5м<sup>2</sup>, затем короткими хаотичными движениями создать рисунок. После этого нанести материал на соседний участок. Края участков должны быть неровными, чтобы, в

последствии, не было видно стыков и переходов. Вышеуказанным способом нанести второй слой покрытия.

Наносить материал при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C при влажности воздуха не выше 80%.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом.

**ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:**

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.

Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ

.