



АСТИ МУЛЬТИКОЛОР

— — краска с мозаичным эффектом для внутренних и наружных работ. Многоцветное, позволяющая поверхности обрести природную изящность, благодаря структуре краски, состоящей из будто застывших разноцветных вкраплений. Многоцветная декоративная краска АСТИ МУЛЬТИКОЛОР на основе сополимера винилацетатной смолы с акриловой в органических растворителях выгодно отличается от других многоцветных красок повышенной стойкостью к механическим воздействиям. Коллекция декоративной краски АСТИ-МУЛЬТИКОЛОР представлена четырьмя сериями:

POINT DECORATION- крапчатое покрытие ярких и пастельных тонов.

LINE DECORATION- покрытие с хаотично разбросанными линейными вкраплениями.

GLOSS DECORATION- светлое покрытие с небольшой насыщенностью темных фракций.

SPLASH DECORATION- покрытие ярких, насыщенных расцветок.

Использование	Для наружных и внутренних работ
Связующее	Сополимер винилацетатной смолы с акриловой в органических растворителях
Степень глянца	Матовая
Плотность	~1,050 кг/л.
Массовая доля нелетучих веществ	21,62±2,5 %
Время высыхания	До отлипа: 4 часа. Полностью: 24 часа. Полный набор всех качеств через 10-12 дней.
Расход	294г/м ² , 5кг/15-17м ²
Фасовка (Нетто)	5,0л/5,0кг
Цвет	Согласно каталога.
Уход	: Влажная уборка – теплая вода и мыло
Рабочий инструмент	Краскопульт сопло 2,5 мм, компрессор низкого давления, компрессор высокого давления
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой
Хранение	18 месяцев со дня изготовления при T = +5°c - +35°c

НАНЕСЕНИЕ:

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой АСТИ-ФИКС.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фонового покрытия АСТИ ФОНДО УНИВЕРСАЛ. Рекомендуется разбавление АСТИ ФОНДО УНИВЕРСАЛ водой на 10%. Наносить АСТИ ФОНДО УНИВЕРСАЛ при помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.

3. После полного высыхания фоновое покрытие (6-8 часов) нанести АСТИ-МУЛЬТИКОЛОМ методом воздушного распыления. Чтобы гарантировать хороший результат рекомендуется сопло 2,5 мм, давление в емкости 0,9-2,0 кг/см², давление воздуха в краскопульте 1,2-3,2 кг/см², давление должно быть постоянным и не колебаться при нанесении. Также нанесение можно выполнить при помощи компрессора низкого давления (H.V.L.P.). При нанесении окрасочный краскопульт держать под прямым углом на расстоянии 30-50 см от поверхности. Для наилучшего качества нанесения рекомендуется напылять АСТИ-МУЛЬТИКОЛОМ в два не очень плотных слоя.

Наносить материал при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться попадания в глаза, использовать защитные очки и респиратор. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом.

При нанесении АСТИ-МУЛЬТИКОЛОМ должна быть обеспечена необходимая вентиляция во время работы и в течение 2-3 последующих часов.

Не наносить вблизи открытого огня.

Для очистки готовых поверхностей не применять растворителей и моющие средства на базе растворителей.

КРАСКИ ПЕРЕМЕШИВАТЬ ТОЛЬКО ВЗБАЛТЫВАНИЕМ ИЛИ ПЕРЕЛИВАНИЕМ ИЗ ЁМКОСТИ В ЁМКОСТЬ. НЕ ПРИМЕНЯТЬ МИКСЕРЫ И ДРУГИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ!

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.

Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ