



### АСТИ-РУСТИК

- декоративная штукатурка на основе природных минеральных наполнителей, специальных добавок и целлюлозных волокон, предназначенная для создания фактурного, рельефного покрытия, обладающего воздухо-, паропроницаемостью и теплоизоляционными свойствами. Материал на водной основе, без запаха, маскирует недостатки и неровности стен.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Использование                   | Для внутренних работ   |
| Связующее                       | Дисперсия акрилового сополимера  |
| Плотность                       | ~1,689 кг/л.   |
| Массовая доля нелетучих веществ | 63,96±2,5 %  |
| Степень перетира                | 40,0 мкм   |
| Время высыхания                 | Окончательное высыхание через 4 часа   |
| Расход                          | 1000г/ м <sup>2</sup> , 8кг/8м <sup>2</sup>  |
| Фасовка (Нетто)                 | 4,7л/ 8кг, 9,47л/16кг  |
| Цвет                            | Белый.   |
| Рабочий инструмент              | Металлический шпатель, кисть с жестким ворсом для придания рельефа, строительный миксер. |
| Очистка рабочего инструмента    | Промыть водой  |
| Хранение                        | 12 месяцев со дня изготовления при T = +5°c - +35°c                                      |

#### **НАНЕСЕНИЕ:**

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения Асти-Фикс Супер.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фоновое покрытие АСТИ-ФОН. Фоновое покрытие рекомендуется разбавлять водой на 25-30% для первого слоя и на 15-20% для второго слоя. Наносить АСТИ - ФОН при помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
3. Перед нанесением штукатурку АСТИ РУСТИК необходимо тщательно перемешать с помощью строительного миксера (ПЕРЕМЕШИВАТЬ ТОЛЬКО НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ). Нанести с помощью металлического шпателя материал на подготовленную поверхность. Затем придать желаемый рельеф тем же шпателем или кистью с жестким ворсом. В процессе высыхания можно пригладить слишком выступающие места.
4. Через 24 часа на поверхность АСТИ-РУСТИК необходимо нанести воск АСТИ-ФЛОС, предварительно заколеровав его в выбранный цвет красителем АСТИ-КИТ.

Наносить материал при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С при влажности воздуха не выше 80%.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться

попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом. Работы производить в хорошо проветриваемом помещении, при необходимости использовать респиратор.

**ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:**

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.

Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ