



---

***ATF GLI STUCCHI FIORENTINI***  
**(АТФ ГЛИ СТУЧЧИ ФИОРЕНТИНЕ)**  
**Венецианская штукатурка**

**Описание:** *ATF GLI STUCCHI FIORENTINI* - классическая венецианская штукатурка. Декоративный отделочный материал под натуральный мрамор. Благодаря новой формуле, использованию специальных присадок с нано структурой, материал обладает рядом уникальных характеристик относительно схожих материалов.

**Область применения:** покрытие *ATF GLI STUCCHI FIORENTINI* идеально подходит для создания дворцового интерьера, а так же для оформления интерьера в классическом стиле. Покрытие воздухопроницаемо, устойчиво к УФ лучам.

**Подготовка поверхности:** При подготовке поверхности для нанесения *ATF GLI STUCCHI FIORENTINI*, недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание *ATF GLI STUCCHI FIORENTINI*.

**Грунтовка:** В качестве грунтовочного слоя под покрытие *ATF GLI STUCCHI FIORENTINI* используется грунтовка *PRIMER STUCCHI*, разбавляется водой на 30-40% для первого слоя и на 20-25% для второго слоя. Время высыхания между слоями 3-4 часа. Наносится *PRIMER STUCCHI* велюровым валиком до получения ровной поверхности.

**Подготовка покрытия и нанесение:** При колеровке перед добавлением тонера необходимо снизить вязкость материала за счет перемешивания на небольшой скорости. Затем ввести тонер в выбранной дозировке и продолжить перемешивание до достижения однородной по цвету массы. При добавлении тонера достигается гамма из 47 основных цветов. По количеству добавляемого тонера можно выделить 3 хроматические группы. ВАЖНО не добавлять больше 1 тонера на банку 2,5 литров и больше 4 в банку на 10 литров

**Нанесение:** 1 СЛОЙ - Материал: штукатурка белого цвета специальным шпателем «BOLDRINI» INOX (арт. 5570).

Обратить внимание на равномерность нанесения.

2 СЛОЙ - Материал: штукатурка белого цвета или заколерованная.

Наносить специальным шпателем «BOLDRINI» INOX (арт. 5570) на предварительно высохший 1 слой. Обратить внимание на равномерность нанесения, не допускать образования впадин и бугров, не заглаживать, основа для третьего декоративного слоя.

3 СЛОЙ И ЗАГЛАЖИВАНИЕ - Штукатурка белого цвета или заколерованная, наносится после высыхания второго слоя.

Для достижения результата в единой хроматической гамме советуем колеровать материал за один раз.

Блеск возникает при нанесении материала шпателем из нержавеющей стали, с сильным давлением на поверхность стены.

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ:

Натуральный воск расход 30-50 г/м<sup>2</sup>.

Осторожно перемешать перед нанесением.

Перед нанесением поверхность должна просохнуть не менее 48 часов.

Воск наносится варежкой «BOLDRINI» MISTRAL (арт. 4341), работая на поверхности около 1м<sup>2</sup> за раз, до тех пор, пока поверхность не перестанет впитывать.

Через полчаса, но не позже 2 часов после нанесения воска, растереть поверхность куском чистой ткани для придания блеска.

**Высыхание:**

- на отлип - 6 часов.
- окончательное - 1 сутки.

**Комплект:**

Грунтовка *PRIMER STUCCHI* – 2,5 л. или 10 л.  
Штукатурка *ATF GLI STUCCHI FIORENTINI* (база) – 2,5 л.  
Колорант ATF Тонер (51 цвет) – 250 г.  
Защитный воск *Cera Stucchi* – 2 л.

**Расход: 2,5 л на 7 м<sup>2</sup>.**

**Очистка инструмента:** Во влажном состоянии покрытие смывается водой, высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

**Уход, хранение, нанесение:** Уход за покрытием *ATF GLI STUCCHI FIORENTINI* производится с помощью теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения +5°C.

**ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:**

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.