



ATF ARABESCQU (АРАБЕСКО)

Декоративное покрытие с мокрого шелка

Описание: *ATF ARABESCQU* – декоративная краска с эффектом мокрого шелка, с неярко выраженной игрой светлых и темных оттенков одного цвета. Краска перламутровая, достаточно стойкая к механическим воздействиям

Область применения: *ATF ARABESCQUE* наносится на внутренние поверхности помещений с нормальной температурой и влажностью.

Подготовка поверхности: Для нанесения *ATF ARABESCQUE (АРАБЕСКО)* стены должны быть идеально ровными, так как краска не скрывает дефекты стен. При подготовке поверхности для нанесения *ATF ARABESCQUE* недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и других составляющих блокирующих впитывание конечного продукта.

Грунтовка: При нанесении *ATF ARABESCQUE* возможны два вида грунтования.

Для создания идеально ровного цвета рекомендуем использовать грунт *АСТИ-ФОН-ИРИДИ*, заколерованный таким же тонером, что и база *ATF ARABESCQUE*.

Для создания некоего эффекта античности необходимо использовать незаколерованный грунт (белого цвета) *АСТИ-ФОН-ИРИДИ*.

Грунтовка наносится в два слоя, разбавляются водой на 25-30% для первого слоя, и на 20-25% для второго.

Подготовка покрытия и нанесение: Декоративная краска *ATF ARABESCQUE* поставляется в виде белой пастообразной смеси. Чтобы добиться желаемого цвета в нее необходимо добавить специальный краситель *Toner ATF* в количестве от (0,5 до 3 штук) и перемешать. Не размешивайте *ATF ARABESCQUE* механическими миксерами, во избежание изменения структуры материала.

Нанесение: Заколерованная и перемешанная *ATF ARABESCQUE* наносится на подготовленную поверхность при помощи специальной кисти «CANDIS» ATF. Далее, проводя специальным шпателем «CANDIS» ATF ОПАСО в хаотичных направлениях по еще не высохшей *ATF ARABESCQUE*, добиваемся выбранного рисунка. Единоновременно рекомендуем наносить 1-2м². При раннем засыхании финишного покрытия рекомендуем пользоваться пульверизатором с водой.

Высыхание:

- на отлип - 6 часов.
- окончательное - 1 сутки.

Комплект:

Грунтовка *АСТИ-ФОН-ИРИДИ* - 2,5л.

Краска *ATF ARABESCQUE* (база) - 2,5л.

Колорант *Toner ATF* – 250мл.

Расход: 2,5 л на 20м².

Очистка инструмента: Во влажном состоянии краска смывается водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными моющими средствами или механически. Обращаем ваше

внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

Уход, хранение, нанесение: : Уход за декоративной краской ATF ARABESCQUE производится с помощью влажной губкой. Температура хранения и нанесения от +5°C до +35°C.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.